

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

MS Polimer 60

Klej MS Polimer 60 jest uniwersalnym klejem i uszczelniaczem do spoin konstrukcyjnych, do klejenia wszystkich rodzajów materiałów z wyjątkiem PE i PP. Jest na bazie Ms polimerów i nie zawiera rozpuszczalników, plastyfikatorów, silikonów i izocyjanianów.

Charakterystyka

- kolor: czarny, biały, szary, transparent,
- trwale elastyczny,
- wysoka absorpcja drgań akustycznych,
- szybkoschnący, 3 mm na 24 godziny,
- brak skurczu,
- wysoka odporność mechaniczna,
- odporny na pleśń i bakterie,
- brak zanieczyszczeń obrzeży w przypadku marmuru i kamienia naturalnego,
- nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonu.
- można malować większością systemów lakierniczych na bazie wody i 2K.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +10°C do +25 °C w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 18 miesięcy. Wyższa temperatura składowania prowadzi do znacznego skrócenia okresu trwałości i może spowodować uszkodzenie opakowania. Temperatura składowania nie może być niższa niż +2 °C. Przechowywać z dala od miejsc wilgotnych, bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.

Dostępne opakowania:

290 ml biały - MS Polimer 60 Biały 290
290 ml czarny - MS Polimer 60 Czarny 290
290 ml szary - MS Polimer 60 Szary 290
290 ml transparent – MS Polimer 60T 290

600 ml biały - MS Polimer 60 Biały 600
600 ml czarny - MS Polimer 60 Czarny 600
600 ml szary - MS Polimer 60 Szary 600

Beczka 195l – kolor: czarny, biały, szary - na zamówienie

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Właściwości kleju

Właściwości	Specyfikacja
Wartość wyciskania przy 3mm/4 bar	150 g/min
Temperatura obróbki	od 5°C do 40°C
Skład bazy	MS Polimery
Utwardzanie	3mm w 24 godziny
Gęstość	1.58 gr/ml
Oporność na przepływ ISO 7390	<2mm
Wydłużenie przy zerwaniu	400%
Absorpcja ruchu	25%
Wytrzymałość na rozciąganie	2.6 N/mm ²
Wytrzymałość na ścinanie	ok. 1,75 N/mm ²
Twardość shore'a	58
Tworzenie się skóry w 23 ° C	10 minut
Odporność na temperaturę	od -40°C do 90°C

Instrukcja obsługi

Przygotowanie powierzchni – aby uzyskać maksymalną siłę połączenia, powtarzalność i odporność na warunki środowiskowe, powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być odtłuszczone, czyste i suche. Jeżeli istnieje możliwość, powierzchnia powinna być zmatowiona przy pomocy włókniny ścierniej. Usunąć wszelkiego rodzaju pozostałości lub nieutwardzony klej. Niektóre tworzywa mogą wymagać specjalnego usunięcia rozdzielnicy od form. Do uzyskania odpowiedniej przyczepności mogą być wymagane specjalne środki czyszczące i podkłady.

Podczas nakładania kleju unikać uwięzienia powietrza. Plastikową dyszę przycnij pod kątem zgodnie z żądaną grubością i profilem ściegu.

Nie aplikować w obecności uszczelniaczy silikonowych!

UWAGA: Do czyszczenia nie stosować nigdy benzyny ani alkoholu niskiej jakości.

Przed użyciem tego lub innych produktów należy zapoznać się z formularzami zawierającymi dane dotyczące bezpieczeństwa pracy (MSDS) oraz z wszelkimi dołączonymi instrukcjami dotyczącymi poprawnego wykorzystania produktu.

Kleje serii MS Polimer 60 nadaje się wyłącznie do stosowania w przemyśle. Mogą być stosowane wyłącznie przez przeszkolony personel. Nie nadają się do użytku domowego. Nie nadają się do detalicznej sprzedaży. Obowiązkiem kupującego jest przetestowanie przydatności produktu do zamierzonego zastosowania przed użyciem.

Chemdal
ul. Stefana Batorego 48/202-203
41-506 Chorzów
biuro@chemdal.pl www.chemdal.pl
NIP: 5482660179